

Nome prodotto:**Durumstuck****Classificazione COV** (Dir 2004/42/CE):

Questo prodotto è venduto per usi non regolamentati dal D.lgs n. 161/2006.

Generalità:

Stucco in pasta per uso interno, pronto all'uso, ad elevato potere riempitivo ed altissima resa. Permette la rasatura di muri e soffitti grezzi o rifiniti (in calcestruzzo, gesso e legno) in maniera veloce e pulita; applicabile a spessore soltanto a strati sottili sovrapposti, tal quale come fornito o con l'aggiunta di una piccolissima quantità d'acqua. Si stende con spatola o taloscia. La facilità applicativa e la scorrevolezza della pasta permettono un consumo bassissimo. Anche dopo l'apertura; può essere richiuso e conservato, purché non vengano aggiunti acqua e/o corpi estranei.

Preparazione delle superfici:**SUPERFICI NUOVE:**

Sgrassare e lavare le superfici da trattare. Assicurarsi che i supporti da verniciare siano perfettamente asciutti e privi di umidità.

SUPERFICI GIÀ VERNICIATE:

Verificare la consistenza della pittura vecchia. Se in buone condizioni procedere con la procedura per superfici nuove ed in più applicare una mano di Fissativo trasparente. Se la pittura è deteriorata o friabile asportare la stessa e poi procedere come sopra.

Consigli per l'applicazione:

Temperatura ambiente: min. 5°C - max 35°C

Umidità relativa: min. 35% - max 85%

Condizioni del supporto: Asciutto

Confezioni:

Kg. 20 - Kg. 5

Immagazzinamento:

Conservare il barattolo ben chiuso e non diluito, in luogo fresco e asciutto.

Temperatura di conservazione: superiore a 5°C - inferiore a 40°C

Durata in magazzino: 24 mesi in condizioni ottimali di temperatura ed umidità

Norme di sicurezza:

Prodotto esente da etichettatura ai sensi del D.Leg.vo n° 65/03.

Per ulteriori informazioni fare riferimento alla relativa scheda di sicurezza.

I contenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni vigenti in materia.

Caratteristiche tecniche**Dati rilevati in laboratorio a 21°C e 67% di umidità****Natura del legante:**

Polimeri Naturali

Peso specifico:

1.650 - 1.700 gr/litro

Colore:

Bianco

Viscosità di forniture:

Tixotropico pastoso

Filmabilità a basse temperature:

Buona a + 6°C

PH:

6,0 - 6,5

Componenti:

Uno (monocomponente)

Diluizione in volume (interno)

Pronto all'uso

Diluizione in volume (esterno)

Pronto all'uso

Diluizione in volume**Tipo di diluente:**

Acqua (solo per lavare gli attrezzi)

Tipo di applicazione:

Spatola, taloscia.

Spessore del film secco:

A seconda degli strati applicati

Resa teorica spessore consigliato:

4,0 - 6,0 Mq/Kg. (Per strato di prodotto)

Essiccazione al tatto:

2 ore

Essiccazione in profondità:

6 - 12 ore per la carteggiatura

Sovraverniciabilità:

Minimo 12 ore max 10 giorni

Aspetto del film essiccato:

Compatto bianco

Aderenza:

Ottima

Permeabilità al vapore:

Classificazione: Alta. Diffusione del vapore d'acqua: +- 150 g/mq.d (= in 24 h)

Presenza di sporco:

Medio alta

Resistenza meccanica:

Bassa