

Nome prodotto:

Farah cerata

Classificazione COV (Dir 2004/42/CE):

Impregnanti non filmogeni per legno per finiture interne/esterne.
Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/f): 700 g/l 2010.
Questo prodotto contiene al massimo 700 g/l di COV.

Generalità:

Vernice impregnante ad effetto cera, protezione U.V. a poro aperto idrorepellente. Ideale per la verniciatura di infissi, mobili e strutture in legno, ad altissima resistenza non sfogliante. Crea uno scudo protettivo che garantisce resistenza alla luce ed agli agenti atmosferici; inoltre blocca l'acqua piovana impedendone la penetrazione, ma lascia respirare il legno permettendo all'umidità interna di uscire.

Preparazione delle superfici:

SUPERFICI IN LEGNO:

Carteggiare la parte da verniciare, spolverare ed applicare due passate di Farah intervallate da 12/24 ore circa.

SUPERFICI IN LEGNO GIÀ VERNICIATE:

Asportare totalmente gli strati di vernice vecchia del legno con appositi mezzi fisici (sverniciatori) o meccanici (spazzole, carta vetrata ecc.), Spolverare in profondità la polvere residua e procedere col procedimento per superfici nuove.

Consigli per l'applicazione:

Temperatura ambiente: min. 5°C - max 35°C
Umidità relativa: min. 35% - max 85%
Condizioni del supporto: Asciutto

Confezioni:

Litri 13 - Litri 2,5 - Litri 0,750 - Litri 0,500

Immagazzinamento:

Conservare il barattolo ben chiuso e non diluito, in luogo fresco e asciutto.
Temperatura di conservazione: superiore a 5°C - inferiore a 40°C
Durata in magazzino: 24 mesi in condizioni ottimali di temperatura ed umidità

Norme di sicurezza:

Prodotto catalogato pericoloso soggetto ad etichettatura Dir. 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti. Richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni della direttiva 91/155/CE e successive modifiche. Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. I contenitori vuoti o con modeste quantità di prodotto fresco o essiccato, devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali in materia di smaltimento. Ulteriori approfondimenti per l'utilizzatore sono contenuti nella relativa scheda di sicurezza.

Caratteristiche tecniche

Dati rilevati in laboratorio a 21°C e 67% di umidità

Natura del legante:

Resine alchidiche uretanizzate

Peso specifico:

900 - 1.000 gr/litro

Colore:

Di cartella e neutro

Viscosità di forniture. Brookfield 20°C 20rpm:

700 - 850 cps

Filmabilità a basse temperature:

Buona a + 6°C

PH:

///

Componenti:

Uno (monocomponente)

Infiammabilità:

21-55°C

Diluizione in volume(pennello):

Pronto a l'uso

Diluizione in volume(spruzzo):

Max 5 %

Tipo di diluente:

Sintetico

Tipo di applicazione:

Pennello, spruzzo.

Spessore del film secco (2 mani):

Prodotto non filmante

Resa teorica spessore consigliato:

10-12 mq/litro

Essiccazione al tatto:

4 ore

Essiccazione in profondità:

24 ore

Sovraverniciabilità:

Minimo 24

Aspetto del film essiccato:

Opaco effetto cera

Resistenza al lavaggio n° colpi di spazzola:

Idoneo per applicazioni che richiedano resistenza al lavaggio (+ 9000 c.d.s.)

Resistenza agli agenti atmosferici:

Idoneo per applicazioni all'esterno

Resistenza agli alcali:

Resistente agli alcali (verificare l'alcalinità del supporto prima dell'applicazione)

Resistenza alla temperatura:

+/- 70°C

Aderenza:

Buona