

Nome prodotto:

Forum

Classificazione COV (Dir 2004/42/CE):

Pitture per pareti esterne di supporto minerale.
Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/c): 75 g/l 2007, 40 g/l 2010.
Questo prodotto contiene al massimo 40 g/l di COV.

Generalità:

Rivestimento plastico liscio, idrorepellente per interni ed esterni. L'insieme formulativo conferisce al prodotto applicato caratteristiche chimico/fisiche di: buona resistenza climatica, idrorepellenza, forte adesione chimico-reattiva al supporto, buona durezza superficiale con relativo rafforzamento al degrado meccanico ed ambientale.

Preparazione delle superfici:

SUPERFICI NUOVE:

Otturare eventuali fori o crepature profonde con stucco 93 o cementizio se applicato all'esterno per rendere uniforme e livellata la superficie da pitturare. Applicare una mano di fissativo trasparente, attendere circa 4 ore dall'applicazione ed applicare una o due passate di prodotto (a seconda dello spessore che si vuole ottenere) intervallate da 4/6 ore circa.

SUPERFICI GIA' VERNICIATE:

Verificare la consistenza della pittura vecchia. Se in buone condizioni procedere con la procedura per superfici nuove. Se la pittura è deteriorata o friabile asportare la stessa e poi

Consigli per l'applicazione:

Temperatura ambiente: min. 5°C - max 35°C
Umidità relativa: min. 35% - max 85%
Condizioni del supporto: Asciutto

Confezioni:

Litri 13 - Litri 4

Immagazzinamento:

Conservare il barattolo ben chiuso e non diluito, in luogo fresco e asciutto.
Temperatura di conservazione: superiore a 5°C - inferiore a 40°C
Durata in magazzino: 24 mesi in condizioni ottimali di temperatura ed umidità

Norme di sicurezza:

Prodotto esente da etichettatura ai sensi del D.Leg.vo n° 65/03.
Per ulteriori informazioni fare riferimento alla relativa scheda di sicurezza.
I contenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni vigenti in materia.

Caratteristiche tecniche

Dati rilevati in laboratorio a 21°C e 67% di umidità

Natura del legante:	Resine sintetiche in emulsione
Peso specifico:	1.590 - 1.750 gr/litro
Colore:	Bianco
Viscosità di forniture. Brookfield 20°C 20rpm:	25.000 - 30.000 cps
Filmabilità a basse temperature:	Buona a + 6°C
PH:	7,9 - 8,5
Componenti:	Uno (monocomponente)
Diluizione in volume appl. Rullo	Max 5% per applicazione a buccia d'arancia Max 30% per applicazione liscia
Diluizione in volume appl. Pennello	Max 10% per applicazione a spessore Max 30% per applicazione liscia
Diluizione in volume	
Tipo di diluente:	Acqua
Tipo di applicazione:	Rullo, pennello
Spessore del film secco (1 mano):	300 micron rullo, 100 micron pennello
Resa teorica spessore consigliato:	2,0 Mq./litro rullo - 6,0 Mq./litro pennello
Essiccazione al tatto:	2-4 ore
Essiccazione in profondità:	12-24 ore
Sovraverniciabilità:	Minimo 12 ore
Aspetto del film essiccato:	Opaco
Resistenza al lavaggio n° colpi di spazzola	Buona + 1000 - 5000
Resistenza agli agenti atmosferici:	Buona
Resistenza agli alcali:	Buona
Permeabilità al vapore:	Classificazione: medio - bassa. Diffusione del vapore d'acqua: +- 15 g/mq.d (= in 24 h)
Presa di sporco:	Medio bassa